LANDECOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SECADO RÁPIDO DE USO GENERAL

Imprimación sintética antioxidante estudiada especialmente para aplicar donde los tiempos de secado han de ser cortos debido a la rapidez del trabajo. De uso universal.

PROPIEDADES

- *Peso específico (20ºC):* 1,600 ± 0.05 gr./litro, s/color.
- *Viscosidad:* 90 ± 10 UK a 20ºC.
- *Acabado:* Satinado y mate.
- *Espesor normal de película:* 35 micras por capa.
- *Secado al aire (20 º C):*
  - *Seco al tacto:* 15 minutos.
  - *Seco sin pegajosidad:* 20-30 minutos.
  - *Seco total:* 30-60 minutos.
- *Tiempo de repintado:* 24 horas.
- *Finura de molienda:* 30 micras.
- *Extracto seco:* 52%.

ENSAYOS MECÁNICOS

- *Embutición Erichsen:* 7 mm.
- *Adherencia:* 100% (ensayo de cuadriculado)
- *Ensayo niebla salina:* 100 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de ***5-8 m²/kg***., dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

En envases metálicos de 4 litros y 15 litros.

LANDECOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SECADO RÁPIDO DE USO GENERAL

CAMPO DE APLICACIÓN

De ***uso general*** y extraordinaria elasticidad.
Se caracteriza por su poder antioxidante y por la gran adherencia que adquieren los esmaltes aplicados sobre esta imprimación.
Este producto posee una excelente estabilidad al agua y un extraordinario poder cubriente.

Un ***disolvente no adecuado*** ocasionaría problemas de adherencia en la pintura.

SOPORTES

Pueden utilizarse soportes a base de hierro y acero.
Los soportes deberán estar limpios, lijados y cuidadosamente desengrasados antes de aplicar la imprimación.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola, de la siguiente manera:

- ***A Pistola:*** Diluir con nuestro disolvente Rápido para Sintéticos hasta obtener la viscosidad adecuada.
  Condiciones de aplicación: Presión: 3-4 atmósferas.
  Boquilla: 1 /1,5 / 2 mm.
  Capas: Una ligera.

- ***A brocha y a rodillo:*** Aplicar una primera mano diluida al 10% con nuestro disolvente Rápido para Sintéticos y después una segunda mano tal y como se suministra.

LANDECOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SECADO RÁPIDO

Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente Rápido para Sintéticos.

COLORES

Negro mate, Gris mate, Rojo óxido mate, Blanco mate, Rojo satinado, Gris satinado y Negro satinado.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.

●●●●●●●●●●●●●

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-06-11. Anula las anteriores.